

CLAP!GO

CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL FEATURES	RIFERIMENTO NORMATIVO/ METODO TEST NORMATIVE REFERENCE / TEST METHOD	CLASSIFICAZIONE RISULTATI RESULTS CLASSIFICATION	CONCLUSIONI CONCLUSION
Tipologia prodotto Typology of product	/	Composito di polvere di minerali e polimeri + 1mm di materassino in XPE Stone and polymer composit 4mm product + 1mm XPE underlay	
Misure pance Board dimension	/	Doga Floor/Floor board: 1220x181x5 mm (4+1mm materassino/mat) Doga Wall/Wall board: 1226x130x3 mm (no materassino/no mat) Tiles Floor: 940x465x7 mm (6+1mm materassino/mat) Tiles Wall: 940x465x5 mm (no materassino/no mat)	
Strato di usura / Wear layer	/	0,55 mm	
Destinazione d'uso Intended use	/	Finiture, rivestimenti per interni Finishes, cladding, flooring	
Prova della sedia con ruote Office Chair	EN 16511 / EN15468	> 25000 circles	Classe 34 / Class 34 Aree ad uso intenso Heavy commercial
Antiscivolo Anti-slip	DIN 51130:2014-02	> R9 α : 11.0°	Valutazione: R10 Antislip resistance: R10
Resistenza allo scivolamento Slip Resistance	D.M 14 giugno 1989 n.236/ Metodo B.C.R.A. del D.M 14 giugno 1989 n.236	Cuoio su superficie asciutta: 0,44 μ Gomma su superficie bagnata: 0,61 μ Leather on dry surface: 0.44 μ Rubber on wet surface: 0.61 μ	Superato Passed
Reazione al fuoco Reaction to fire	EN 14041/ "EN 13501-1: 2007 + A1: 2009	B _f - s1 Fumo $\leq$ 750% minuti Smoke $\leq$ 750% minutes	Bfl-s1
Emissioni di formaldeide Emissions of formaldehyde	EN 14041 / EN 717-1: 2004	Non è stata rilevata / Not detected (<MDL) MDL = 0.005 mg/m ³	Class E1
Emissioni di Ftalato Phtalato Content	EN 14372	Non rilevato Not detected	Superato Passed
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN 16511 / ISO 24336	0.20%	Classe 34, aree ad uso intenso Class 34, heavy commercial
Tutti gli SVHC testati (174 articoli) riguardanti il raggiungimento All tested SVHCs (174 articles) regarding achievement	Regolamento Europeo No. 1907/2006/Spectrometria e Cromatografia	Non rilevato (inferiore a RL) RL = Limite di segnalazione, RL (%) = 0,1 Not detected (lower than RL) RL = Signaling limit, RL (%) 0.1	Conforme alla normativa In accordance with the regulations
Contenuto di PCP PCP content	EN 14041 / EN 12673	Non rilevato / Not detected (<MDL) MDL < 1ppm	Superato / Passed
Contenuto di piombo (PB) Lead content	CPSIA / CPSC-CH-E1002-08.3	Non rilevato / Not detected (<MDL) MDL < 90ppm	Soddisfa le normative sui giocattoli per bambini Meet children toy regulation

Stabilità del colore alla luce artificiale <i>Color stability in artificial light</i>	EN 13329 / ISO 105-B02:2014	> Grado 6	Superato <i>Passed</i>
Analisi del contenuto di VOC (Volatile Organic Compounds) <i>Analysis of VOC (Volatile Organic Compounds) content</i>	Decreto No2011-321 FloorScore / ISO 1600 / CALIFORNIAN 01350	Non rilevato <i>Not detected</i>	A+
Stabilità dimensionale e arricciatura <i>Dimensional stability and curling</i>	EN 16511 / EN ISO 23999: 2012	Arricciatura = 0,03mm Cambiamento dimensionale: Parallelo 0,08 %; Perpendicolare -0,02 % <i>Curling = 0,03mm Dimensional change: Parallel 0,08 %; Perpendicular -0,02 %</i>	Classe 34, aree ad uso intenso <i>Class 34, heavy commercial</i>
Resistenza termica <i>Heat Resistance</i>	EN 14041 / EN ISO 10456	0.030 (m²K)/W	Adatto a sistema di riscaldamento a pavimento - max 27°C <i>Suitable for underflooring heating system - max 27°C</i>
Conduttività termica <i>Thermal conductivity</i>	EN 14041 / EN 12667	0.126 W/(m.k)	Adatto a sistema di riscaldamento a pavimento - max 27°C <i>Suitable for underflooring heating system - max 27°C</i>
Pulibilità: resistenza alle macchie <i>Cleanability: resistance to stains</i>	EN 16511 / EN 438-2:2005	Nessun visibile cambiamento dopo 10 minuti a contatto con acetone, caffè, acqua ossigenata, lucido per scarpe <i>No visible change after 10 minutes in contact with acetone, coffee, hydrogen peroxide, shoe polish</i>	Classe 34, aree ad uso intenso <i>Class 34, heavy commercial</i>
Resistenza ai graffi <i>Scratch resistance</i>	ISO 1518-1	3000g	Superato <i>Passed</i>
Resistenza alle abrasioni <i>Resistance to abrasion</i>	EN ISO 24345	Direzione Lunghezza: 125 N/50mm Direzione Larghezza: 140 N/50 mm <i>Length direction: 125 N/50mm Width direction: 140 N/50 mm</i>	Superato <i>Passed</i>
Grado di resistenza all'abrasione <i>Degree of abrasion resistance</i>	UNI EN 13329:2017 / UNI EN 15185:2011	Punto di usura iniziale "IP" > 8500 Rotazioni <i>"IP" Initial wear point > 8500 Rotations</i>	Classe di resistenza all'abrasione: AC6 <i>Abrasion resistance class: AC6</i>
Grado di resistenza all'usura <i>Degree of wear resistance</i>	EN16511 / EN15468	0,55 mm strato di usura ≥ 5000 Rotazioni <i>0.55 mm wear layer ≥ 5000 cycles</i>	Classe 33 / Classe 34 <i>Class 33 / Class 34</i>
Impronta residua <i>Residual indentation</i>	EN 16511 / EN 433/ISO 24343-1	0.02	Classe 34, aree ad uso intenso <i>Class 34, heavy commercial</i>
Resistenza all'impatto <i>Impact resistance</i>	EN 16511 / EN 13329	> 1800mm	Classe 34, aree ad uso intenso <i>Class 34, heavy commercial</i>
Miglioramento ponderato dell'isolamento acustico dell'impianto <i>Weighted improvement of impact sound insulation</i>	ISO 10140-3:2021 / ISO 717 - 2:2020	17 dB CiΔ = -10dB	
Resistenza incastro <i>Locking strenght</i>	EN 16511 / ISO 24334	Lato lungo: 4.9 KN/m Lato corto: 4.2 KN/m <i>Long side: 4.9 KN/m Short side: 4.2 KN/m</i>	Classe 34, aree ad uso intenso <i>Class 34, heavy commercial</i>
Body Voltage	EN 1815:2016 / Method A	0.4 KV	Superato / <i>Passed</i>

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a fare riferimento al catalogo prodotti.
*The technical data can be changed without prior notice.
For any further information please refer to the product catalogue.*