

DIMENSIONI / DIMENSIONS

DIMENSIONI / DIMENSIONS	Lunghezza / lenght	1900mm	± 1mm
	Larghezza / width	190mm	
	Spessore imp. Legno / veneered wood thickness	1,00mm	± 0,25mm
	Spessore totale / total thickness	7,00mm	± tolleranze EN 16511:2023 Tabella 1
	Spessore pannello SPC / SPC panel thickness	5,00mm	
	Spessore sughero / Cork thickness	1,00mm	
IMBALLO / PACKAGING	6pz/pc 2,166m2/pc 48/pc a bancale o 60/pc a bancale		≤ 16,7% doghe tagliate
PESO/M2 • WEIGHT/M2	ca/about 12kg/m2		
INCASTRO / CLICK SYSTEM	Lato lungo / long side: click	Lato corto / short side 5G CLICK	
BISELLATURA / BEVEL	Lato lungo / long side: nano 4V	Lato corto / short side: nano 4V	

ISOLAMENTO ACUSTICO IIC CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPOSIZIONE / SOUND INSULATION IIC TECHNICAL CHARACTERISTICS AND COMPOSITION

Faccia superiore plancia unica / top layer	EN 13489	Rovere (Quercus) / Oak (Quercus)
Classe di aspetto / aspect classification	EN 13489	ABC – UNI Δ

LAVORAZIONI E FINITURA / WORKING AND FINISHING

Lavorazione / working	Spazzolato / Brushed
Finitura / finishing	Vernice protettiva ad alto traffico con prima mano all'acqua e finitura UV lacquer with water – base first coat and UV finishing for high traffic resistance

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Installazione / installation	Posa flottante/ floating
Tipologia di incastro / click system	5G CLICK
Riscaldamento a pavimento / underfloor heating	Idoneo alla posa con riscaldamento ad acqua suitable for installation on underfloor with water
Classificazione al fuoco / fire classification	Cfls-1
Densità / density	+/- 1590kg/m3
Incollaggio / glue	Adesivo polivinile acetato con acido isocianico esente da formaldeide e da sostanze tossiche Adhesive polyvinyl acetate with isocyanic acid without formaldehyde or toxix substance
Resistenza agli agenti chimici/ resistance to staining	Nessuna variazione / no variation
Test della sedia a rotelle / castor chair test	Nessun danneggiamento ≥ 25000 giri / no damage ≥ 25000 cycles
Forza di tenuta alla delaminazione / surface bonding	≥1,87 N/mm² (> Elevato commerciale) / ≥1,87 N/mm² (> heavy commercial)
Resistenza Termica / thermal resistance	0,04 m2 K/W
Conduttività Termica / thermal conductivity	0,153 W/mK media / 0,153 W/mK evelage
Assorbimento d'acqua e variazione dimensionale Water absorption and dimensional variation	Assorbimento 0,58%, aum. Vol. 3,8% / water absorption 0,58%, thickness swel 3,8%
Stabilità dimensionale / dimensional stability	Lunghezza 0,00% Larghez -0,05% / Length direction 0,00% Width direction -0,05%
Isolamento acustico IIC / Impact insulation Class IIC	IIC 59
Classe di trasmissione acustica STC Sound Transmission Class STC	STC 52
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emissions	E1
Rilascio PCP / PCP release	< 5 ppm
Resistenza termica pavimento / thermal resistance	0,034 mqK/W

TEST ED EMISSIONI / EMISSIONS TESTS

VOC Francese	Classe A / class A	
FloorScore®	Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.1	Conforms to the CDPH/EHLB St. Method v1.2-2017

DIMENSIONI / DIMENSIONS

DIMENSIONI / DIMENSIONS	Lunghezza / lenght	1900mm	± 1mm
	Larghezza / width	190mm	
	Spessore imp. Legno / veneered wood thickness	1,00mm	± 0,25mm
	Spessore totale / total thickness	7,00mm	± tolleranze EN 16511:2023 Tabella 1
	Spessore pannello SPC / SPC panel thickness	5,00mm	
	Spessore sughero / Cork thickness	1,00mm	
IMBALLO / PACKAGING	6pz/pc 2,166m2/pc 48/pc a bancale o 60/pc a bancale		≤ 16,7% doghe tagliate
PESO/M2 • WEIGHT/M2	ca 12kg/m2/about		
INCASTRO / CLICK SYSTEM	Lato lungo / long side: click	Lato corto / short side 5G CLICK	
BISELLATURA / BEVEL	Lato lungo / long side: nano 4V	Lato corto / short side: nano 4V	

ISOLAMENTO ACUSTICO IIC CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPOSIZIONE / SOUND INSULATION IIC TECHNICAL CHARACTERISTICS AND COMPOSITION

Faccia superiore plancia unica / top layer	EN 13489	Rovere Europeo / European oak
Classe di aspetto / aspect classification	EN 13489	CDE- UNI □

LAVORAZIONI E FINITURA / WORKING AND FINISHING

Lavorazione / working	Spazzolato / Brushed
Finitura / finishing	Vernice protettiva ad alto traffico con prima mano all'acqua e finitura UV lacquer with water - base first coat and UV finishing for high traffic resistance

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Installazione / installation	Posa flottante/ floating
Tipologia di incastro / click system	5G CLICK
Riscaldamento a pavimento / underfloor heating	Idoneo alla posa con riscaldamento ad acqua suitable for installation on underfloor with water
Classificazione al fuoco / fire classification	Cfls-1
Densità / density	+/- 1590kg/m3
Incollaggio / glue	Adesivo polivinile acetato con acido isocianico esente da formaldeide e da sostanze tossiche Adhesive polyvinyl acetate with isocyanic acid without formaldehyde or toxix substance
Resistenza agli agenti chimici/ resistance to staining	Nessuna variazione / no variation
Test della sedia a rotelle / castor chair test	Nessun danneggiamento ≥ 25000 giri / no damage ≥ 25000 cycles
Forza di tenuta alla delaminazione / surface bonding	≥1,87 N/mm² (> Elevato commerciale) / ≥1,87 N/mm² (> heavy commercial)
Resistenza Termica / thermal resistance	0,04 m2 K/W
Conduttività Termica / thermal conductivity	0,153 W/mK media / 0,153 W/mK evelage
Assorbimento d'acqua e variazione dimensionale Water absorption and dimensional variation	Assorbimento 0,58%, aum. Vol. 3,8% / water absorption 0,58%, thickness swel 3,8%
Stabilità dimensionale / dimensional stability	Lunghezza 0,00% Larghez -0,05% / Length direction 0,00% Width direction -0,05%
Isolamento acustico IIC / Impact insulation Class IIC	IIC 59
Classe di trasmissione acustica STC Sound Transmission Class STC	STC 52
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emissions	E1
Rilascio PCP / PCP release	< 5 ppm
Resistenza termica pavimento / thermal resistance	0,034 mqK/W

TEST ED EMISSIONI / EMISSIONS TESTS

VOC Francese	Classe A / class A	
FloorScore®	Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.1	Conforms to the CDPH/EHLB St. Method v1.2-2017

DIMENSIONI / DIMENSIONS			
DIMENSIONI / DIMENSIONS	Lunghezza / length	1900mm	± 1mm
	Larghezza / width	190mm	
	Spessore imp. Legno / veneered wood thickness	1,00mm	± 0,25mm
	Spessore totale / total thickness	7,00mm	± tolleranze EN 16511:2023 Tabella 1
	Spessore pannello SPC / SPC panel thickness	5,00mm	
	Spessore sughero / Cork thickness	1,00mm	
IMBALLO / PACKAGING	6pz/pc 2,166m2/pc 48/pc a bancale o 60/pc a bancale		≤ 16,7% doghe tagliate
PESO/M2 • WEIGHT/M2	ca/ about 12kg/m2		
INCASTRO / CLICK SYSTEM	Lato lungo / long side: click	Lato corto / short side 5G CLICK	
BISELLATURA / BEVEL	Lato lungo / long side: micro 4V	Lato corto / short side: micro 4V	

ISOLAMENTO ACUSTICO IIC CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPOSIZIONE / SOUND INSULATION IIC TECHNICAL CHARACTERISTICS AND COMPOSITION

Faccia superiore plancia unica	EN 13489	Noce Americano / American Walnut
Classe di aspetto	EN 13489	ABC - UNI Δ

LAVORAZIONI E FINITURA / WORKING AND FINISHING

Lavorazione	Leggeremente spazzolato / slightly brushed
Finitura / finishing	Vernice protettiva ad alto traffico con prima mano all'acqua e finitura UV lacquer with water - base first coat and UV finishing for high traffic resistance

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Installazione / installation	Posa flottante/ floating
Tipologia di incastro / click system	5G CLICK
Riscaldamento a pavimento / underfloor heating	Idoneo alla posa con riscaldamento ad acqua suitable for installation on underfloor with water
Classificazione al fuoco / fire classification	Cfls-1
Densità / density	+/- 1590kg/m3
Incollaggio / glue	Adesivo polivinile acetato con acido isocianico esente da formaldeide e da sostanze tossiche Adhesive polyvinyl acetate with isocyanic acid without formaldehyde or toxix substance
Resistenza agli agenti chimici/ resistance to staining	Nessuna variazione / no variation
Test della sedia a rotelle / castor chair test	Nessun danneggiamento ≥ 25000 giri / no damage ≥ 25000 cycles
Forza di tenuta alla delaminazione / surface bonding	≥1,87 N/mm² (> Elevato commerciale) / ≥1,87 N/mm² (> heavy commercial)
Resistenza Termica / thermal resistance	0,04 m2 K/W
Conduttività Termica / thermal conductivity	0,153 W/mK media / 0,153 W/mK evelage
Assorbimento d'acqua e variazione dimensionale Water absorption and dimensional variation	Assorbimento 0,58%, aum. Vol. 3,8% / water absorption 0,58%, thickness swel 3,8%
Stabilità dimensionale / dimensional stability	Lunghezza 0,00% Larghez -0,05% / Length direction 0,00% Width direction -0,05%
Isolamento acustico IIC / Impact insulation Class IIC	IIC 59
Classe di trasmissione acustica STC Sound Transmission Class STC	STC 52
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emissions	E1
Rilascio PCP / PCP release	< 5 ppm
Resistenza termica pavimento / thermal resistance	0,034 mqK/W

TEST ED EMISSIONI / EMISSIONS TESTS

VOC Francese	Classe A	
FloorScore®	Indoor Air Quality Certified to SCS- EC10.3-2014 v4.1	Conforms to the CDPH/EHLB St. Method v1.2-2017